

# Texaform® PR

## Højtydende formolie - delvis reaktiv

### Produktbeskrivelse

Texaform PR er en højtydende, delvis reaktiv formolie, udviklet for at give en god adskillelse mellem beton og formmateriale.

Texaform PR kan sprøjtes direkte på overfladen for en hurtig, nem anvendelse, da olien er formuleret på mineralolier med lav viskositet i kombination med både kemisk reaktive og ikke-reaktive komponenter.

### Kundefordele

- Formuleret til både direkte og indirekte afstøbning
- Lav viskositet - hurtig og nem at påføre med sprøjte
- Giver en ren, oliefri overfladefinish og reducerer støbehuller til et minimum
- Formulering, som passer til cementprodukter med lavt til medium alkalisk indhold
- Hjælper med at beskytte stålforme mod rust under udendørs, langvarig opbevaring
- Baseret på mineralske olier med et PCA-indhold på mindre end 1 %, og kan derfor benyttes indendørs

### Produktegenskaber

- **Velegnet til sprøjtepåføring**
- **Til direkte og indirekte afstøbning**
- **Ren overfladefinish**
- **Lav/medium alkalisk stabilitet**

### Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

DIN

## Anvendelser

### Texaform PR 5

- Lugtfri med lav toksicitet til fremstilling af præfabrikerede produkter og gipselementer. Kan benyttes indendørs

### Texaform PR 7

- Fremstilling af præfabrikerede elementer
- Velegnet til træforme, der er samlet med silikone

## Godkendelser og ydeevne

### Ydeevne

- DIN 51 502: FS olier (slipmiddel)

Typiske testdata			
Test	Testmetoder	Resultater	
Viskositetskvalitet		5	7
Varenummer		32618.1	32696.1
Viskositet Kinematisk ved 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	5	7.5
Flammepunkt COC, °C	ISO 2592	140	140
Flydepunkt, °C	ISO 3016	-24	-35
TAN, mg KOH/g	ASTM D0664	3	7
Saponifikation NR, mg KOH/g	ASTM D0094	5.6	12.5
Vægtfylde, 15 °C, Kg/l	ASTM D1298	0.821	0.853

De typiske testdata angivet ovenfor udgør ikke en specifikation. De er kun vejledende og kan påvirkes af tilladte produktionstolerancer. Chevron kan ændre disse testdata. Ændrede data erstatter alle tidligere data, så sørg for at jævnføre med den nyeste version af dette produktdatablad (PDS).

**Ansvarsfraskrivelse** Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

**Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø** Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

### A Chevron company product